

**WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE KRUSZYWA**

31,5-50\_II\_KG/PG\_13450

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
<b>Kształt, wymiar i gęstość ziarn</b>	
- wymiar podsypki kolejowej	31,5/50
- uziarnienie	B
- kształt ziarn	Fl <sub>20</sub>
- gęstość ziarn	2,92 Mg/m <sup>3</sup> ±0,1 Mg/m <sup>3</sup>
<b>Odporność na rozdrabnianie</b>	
- odporność na rozdrabnianie	LA <sub>RB</sub> 24
<b>Obecność zanieczyszczeń</b>	
- zawartość pyłów	B
<b>Trwałość a zamrażanie-rozmrażanie</b>	
- mrozoodporność	≤3,0