

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE KRUSZYWA

31,5-50_KG/PG_13450

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Kształt, wymiar i gęstość ziarn	
- wymiar podsypki kolejowej	31,5/50
- uziarnienie	A
- kształt ziarn	FI ₁₅
- gęstość ziarn	2,92 Mg/m ³ ±0,1 Mg/m ³
Odporność na rozdrabnianie	
- odporność na rozdrabnianie	LA _{RB16}
Odporność na zużycie	
- odporność na ścieranie	M _{DERB 7}
Obecność zanieczyszczeń	
- zawartość pyłów	A
Trwałość a zamrażanie-rozmrażanie	
- mrozoodporność	≤0,5